



ОГНЕБИОЗАЩИТА NEOMID 001 SUPERPROFF

НАЗНАЧЕНИЕ:

Высокоэффективный состав для комплексной защиты от возгорания и распространения пламени, а также гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами деревянных конструкций и изделий (стен, балок, строительных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т.д.), внутри и снаружи помещений, в условиях исключаяющих вымывание водой.

СВОЙСТВА:

- переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.
- срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет
- антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами
- срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет
-

Описание:

Обеспечивает класс пожарной опасности материалов КМ1 согласно Федерального закона №123 от 22.07.2009 г. (Г1 (ГОСТ 30244-94), В1 (ГОСТ 130402-96), Д2(ГОСТ 12.1.044-89), Т2(ГОСТ 12.1.044-89), РП1(ГОСТ Р 51032-97)). Обеспечивает показатель группы горючести Г2 по ГОСТ 30244-94.

Предназначен для обработки декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий, используемых при отделке путей эвакуации, в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости.

При нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее породой, а также наличием предварительной обработки. Рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок древесины в незаметном месте. Не изменяет структуру древесины.

ДЕЙСТВИЕ СОСТАВА: При контакте с огнем защитный состав антипирена мгновенно вспучивается, образуя огнестойкий, объемный теплоизоляционный экран, перекрывающий доступ кислорода к поверхности древесины и не дающий возможность древесине гореть.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: «NEOMID 001 Super Proff » наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. Древесина должна быть окорена и очищена от грязи, пыли, смолы, краски, лаков и пр. Если поверхность древесины поражена древоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначально обработать их отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет. Не рекомендуется наносить на оцинкованный крепеж или оцинкованные элементы конструкции (может вызывать их потемнение).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать.

Для обеспечения необходимой степени защиты состав следует нанести:

-Для достижения I группы огнезащитной эффективности состав наносится кистью, валиком или любым разбрызгивающим устройством в 1-2 слоя с общим расходом не менее 150 г/м², без учета потерь.

-Для достижения показателей по классу пожарной опасности КМ1 состав наносится кистью, валиком на поверхность, в 5 слоев с общим расходом не менее 600 г/м², без учета потерь. С межслойной сушкой 48 часов- для первого и второго слоя и с интервалом в 72 часа- для последующих слоев при температуре 18-25 °С и относительной влажности 60%. После обработки древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков в течение 72 часов.

-Для достижения показателя группы горючести Г2 состав наносится кистью, валиком на поверхность, в 4 слоя с общим расходом не менее 500 г/м², без учета потерь. С межслойной сушкой 48 часов- для первого и второго слоя и с интервалом в 72 часа-для последующих слоев при температуре 18-25°C и относительной влажности 60%. После обработки древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков в течение 72 часов.

Для достижения максимального огнезащитного эффекта и сроков эксплуатации влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 15%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимание! Канистру не ронять, не наклонять, не взбалтывать. В крышке имеется технологическое отверстие. При попадании состава, в процессе обработки древесины, на другие материалы следует немедленно промыть их водой. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании состава на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Транспортировать в вертикальном положении отдельно от пищевых продуктов. Хранить «NEOMID 001 Super Proff» следует в оригинальной заводской таре в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до + 35°C на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания, после размораживания допускается появление незначительного осадка.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев со дня изготовления.

После вскрытия продукт использовать в течение 14 дней.

Беречь от детей!

СОСТАВ: Представляет собой водный раствор солей-антипиренов и биоцидных добавок.

Технические характеристики:

Использование: Внутри/снаружи (под навесом)

Расход: -валик - кисть с синтетическим ворсом - краскопульт - погружение материала в раствор

t нанесения: >+5°C

t хранения: от +5°C до +35°C, допускается 5 циклов замораживания-размораживания

количество слоев: 1-2 слоя для достижения 1 группы огнезащитной эффективности 5 слоев для достижения показателей по классу пожарной опасности КМ1 4 слоя для достижения показателя группы горючести Г2

время высыхания: интервал не менее 48 ч. для 1 и 2 слоя. для последующих слоев интервал составляет 72 часа при t 18-25°C, относительной влажности = 60%

цвета: бесцветный

фасовка: пластиковая канистра 6 кг., 12 кг., 30 кг.

срок защиты: огнезащита – min 7 лет биозащита - 10 лет

форма выпуска: готовый раствор

срок хранения: закрытая упаковка – 18 месяцев вскрытая упаковка – 14 дней

WWW.FUKSI.RU
