

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ВГТ «ВЕНЕЦИАНСКАЯ»

Декоративное многослойное покрытие, имитирующее мрамор, либо другой природный камень. В зависимости от способа нанесения и последующей обработки дает возможность получить различные цветовые и художественные композиции, а также различный уровень блеска: от полуматового до высокоглянцевого.

- может колероваться высококонцентрированными колеровочными красками нашей фирмы;
- для декоративной отделки стен, потолков, колонн и др. элементов интерьера;
- образует «дышащее» покрытие;
- для внутренних работ;
- легко наносится.

**Колеровка:** Может колероваться высококонцентрированными пастами нашей фирмы или окрашиваться сверху.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому его необходимо предварительно зашпатлевать тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать.

**Расход:** 0.25-0.4 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.

**Способ нанесения:** Наносится на различные виды штукатурок, бетон, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. д. с помощью гибкого шпателя из нержавеющей стали. Для получения высоких декоративных свойств покрытия очень важно использование качественного инструмента без сколов или зазубрин. Классический рисунок достигается за счет многослойного нанесения материала (до 6 слоев) и использования различных его оттенков. Поэтому рекомендуется до начала работ подготовить несколько емкостей со штукатуркой необходимых цветов. Первый слой декоративной штукатурки наносится широким шпателем отдельными мазками с пробелами. Последующие слои наносятся шпателем меньшей величины отдельными короткими несимметричными мазками с промежутками, частично перекрывающими образовавшиеся пробелы. И так до тех пор, пока поверхность не перекроется полностью и пятнистость не станет еле уловимой. Прежде чем наносить последующий слой, дают возможность высохнуть предыдущему. Затем, аккуратно срезая «гребешки» от мазка, каждый слой тщательно разравнивается и шлифуется шпателем (метод железнения). Таким образом, убираются неровности и покрытие приобретает блеск. Последний слой полируется тканью, мехом и т.п. Для получения дополнительного блеска поверхность можно покрыть специальным воском или лаком. Благодаря полупрозрачности слоев штукатурки достигается эффект объемности и глубины. Возможны и другие способы нанесения.

**Время высыхания:** До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 60%.
<b>Плотность:</b>	1,6 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)