



ОГНЕБИОЗАЩИТА NEOMID 450 (ВТОРАЯ ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ)

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID 450 защищает древесину на срок до 7 лет от возгорания и распространения пламени, обеспечивая II группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292 (переводя древесину в трудновоспламеняемый материал), и на срок 8-10 лет от гниения, возникновения плесени, при отсутствии контакта с влагой. Применяется как защитная пропитка для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.

Огнебиозащитная пропитка не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру и цвет, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Описание:

Применение: Перед началом обработки древесины следует поверхности из стекла, металла и других материалов защитить от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, отслоений старой краски и т.п.

Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет. При нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой, а также наличием предварительной обработки. Поэтому рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок древесины.

Возможны два способа обработки древесины:

1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства в 2 приёма без промежуточной сушки.

2. Погружение материала в рабочий раствор. Для обработки данным способом можно использовать емкости из любых материалов. Время выдержки в рабочем растворе не менее 2 минут. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных условиях.

РАСХОД: Для достижения II группы огнезащитной эффективности расход средства должен составлять 400 г/м². Нанесение раствора должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. Для ускорения впитываемости рекомендуется нагреть NEOMID 450 до температуры (50-60)°С. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности, на 24 часа при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%. В процессе эксплуатации необходим периодический контроль обработанных поверхностей. При обнаружении нарушений целостности защищенных поверхностей (трещины, сколы и др.) или активного вымывания средства необходимо провести повторную обработку.

Полная информация по контролю качества работ по огнезащите представлена в ГОСТ 53292-2009.

Средство для огнебиозащиты древесины «Неомид 450» для внутренних и наружных работ выпускается в тонированном* и бесцветном виде (см. маркировку на упаковке).

*Тонирование древесины служит для контроля качества проводимых огнезащитных работ. Цвет партий может отличаться. При покупке составов разных партий для получения равномерного цвета обрабатываемой поверхности необходимо предварительно смешать партии в одной емкости. Для обработки поверхностей, несущих декоративную функцию или подлежащих дальнейшей финишной обработке необходимо использовать бесцветный состав.

!!! Не покрывать составами на акрил-уретановой основе.

Меры предосторожности: При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании средства на слизистые оболочки или кожные покровы – промыть большим количеством воды. При необходимости – обратиться к врачу. При попадании средства в процессе обработки древесины на другие материалы следует немедленно смыть его водой.

Хранение и транспортировка: Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей.

Хранить в сухом, прохладном месте в плотно закрытой оригинальной таре. При хранении средства может выделяться белый хлопьевидный осадок, который растворяется при нагревании или перемешивании. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. NEOMID 450 пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПин 21.7.1322-03.

Срок годности: Гарантийный срок хранения 5 лет.

Состав: Биоцид, соли неорганических кислот, вода, смачиватель. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ТУ 2499-033-98536873-2012 Средство для огнебиозащиты древесины «Неомид 450»

Сертификат соответствия С-RU.ПБ09.В.00325

Свидетельство о государственной регистрации

№RU.78.01.06.008.Е.000458.04.13 от 05.04.2013 г.

Республика Беларусь: Сертификат соответствия: №BY/112 02.01.033 00324

Технические характеристики:

Использование: внутри/снаружи

Способы нанесения: - валик - кисть с синтетическим ворсом - краскопульт - погружение материала в раствор

Расход: 400 гр/м²

t нанесения: >+5°C

Время высыхания: не менее 24 ч. при t 16-20°C, относительной влажности = 60%

Количество слоев: 2 (без промежуточной сушки)

Форма выпуска: готовый раствор

Цвета: красный, бесцветный

Фасовка: пластиковая канистра 5 кг., 10 кг., 20 кг., 30 кг., пластиковая бочка 200 кг.

Срок защиты: огнезащита – min 7 лет биозащита - 10 лет

t хранения: от +5°C до +40°C, допускается 5 циклов замораживания-размораживания

Срок хранения: закрытая упаковка – 5 лет вскрытая упаковка – 14 дней

WWW.FUKSI.RU
