



Техническая спецификация

HOLZ 2000

Средство для защиты от насекомых

Описание:

Holz 2000 – это профессиональный биоразлагающийся продукт, использование которого не противоречит законодательству (ЕС 258-067-9).

Медленная сушка обеспечивает глубокое проникновение в древесину без оставления следов. Материал разработан для защиты древесины от возможного в будущем воздействия различных вредных насекомых и древесных червей, а также для их уничтожения на уже поврежденной древесине.

Физико-химические свойства:

Внешний вид :	жидкость
Цвет :	прозрачный
Запах :	характерный
Растворимость в воде :	Не растворим
Точка воспламенения:	21°C - 55°C
Расход:	6 /8 m ² /Lt в зависимости от способности поверхности к впитыванию.
Разведение:	Готов к употреблению

Способ применения:

Для применения на поврежденных насекомыми и ослабленных деревянных поверхностях: обильно нанесите **Holz 2000** кистью, спреем или по возможности распылением. Для увеличения эффективности воздействия, рекомендуется покрыть поверхность брезентом или пластиком для блокировки. Оставьте сохнуть на 12-24 часа (в зависимости от температуры в помещении) перед проведением последующих операций с поверхностью.

Нанесение кистью или распылением не портит слой лака, и при высыхании не создает проблем при нанесении лакового слоя на материал, даже для водных материалов.

При нанесении с целью уничтожения уже имеющихся паразитов, рекомендуется накрыть изделие. При нанесении в щель ее следует заполнить воском stuccorapido.

Медленная сушка существенно увеличивает эффективность препарата.

При необходимости повторите операцию.

Упаковка:

Продукт выпускается в таре 100мл, 250мл, 1л, 5л, 10л, 25л.

Хранение:

Контейнер следует закрыть после использования. Хранить в оригинальном контейнере в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре 5-35 °C

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и

химических свойств.