



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

Шпаклевка K2 MDF

Описание:

Шпаклевка двухкомпонентная представляет собой материал, выполненный на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. Она особенно рекомендуется для реставрации старой мебели (реставрация деревянных элементов), деревянных сооружений (дома, опоры, лодки и т.д.)

Физико-химические свойства:

Удельный вес:	1200 гр./л.
Цвет:	Согласно этикетке
Эластичность:	хорошо
Усадка:	нет
Устойчивость к воде и растворителю:	отличная
Сухой остаток:	78% по отношению к весу

Способ применения:

Тщательно очистите поверхность, обработав ее антисиликоновым растворителем. Добавьте отвердитель в шпаклевку в зависимости от комнатной температуры:

Температура	Количество отвердителя
Менее чем 10°C	3 – 3,5 %
10-20°C	2 – 2,5 %
Более чем 20°C	1 - 1,5 %

Хорошо перемешайте 2 компонента
Жизнеспособность смеси-4-6 минут при 20 °С.

Упаковка:

Продукт выпускается в упаковке 750 мл и 820 мл.

Хранение:

Хранение материала в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей.

При соблюдении условий хранения рекомендуемый срок использования 1 год с даты изготовления. По истечении этого срока шпаклевка дает усадку, но не меняет своих химических свойств. При необходимости восстановить физические свойства продукта рекомендуем добавить многоцелевой растворитель BORMA SOLVE

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

