

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК PETRI DIAMOND HARD (АЛМАЗНАЯ ТВЕРДОСТЬ)

### Описание:

Лак применяется для внутренних работ, защищает от царапин и износа. Он наносится на деревянные полы (паркет, массив, полы из экзотических видов дерева), мебель, двери, лестницы, террасы и прочие деревянные поверхности. Прекрасно подходит для использования в местах, подвергающихся большим нагрузкам, вредному влиянию окружающей среды, интенсивного потока людей. Лак может применяться для наружных работ, но только в местах, не подвергающихся прямому попаданию солнечных лучей. Для получения максимальной износостойкости и уменьшения расхода лака первым слоем рекомендуется нанесение грунтовочного лака Petri Sanding Sealer.

Степень блеска — Глянцевый, полуглянцевый, матовый, шелковисто-матовый

**Глянцевый** - вы будете поражены яркостью и чистотой лакированной поверхности.

**Полуглянцевый** - для ценителей естественной красоты древесины.

**Шелковисто-матовый** - придает прекрасный вид, напоминающий натертую мастикой поверхность.

**Матовый** - Полное отсутствие блеска.

### Характеристики:

Расход — Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 45-55 м<sup>2</sup> в один слой.

Способ нанесения - Наносится кистью, валиком или распылителем.

Тара — 9,46 л (2,5 галлона); 3,78 л (1 галлон); 1 л (Кварта).

Удельный вес - 0,87 – 0,96.

Цвет в банке (для б/ц лаков) – светло-янтарный.

Содержание сухого остатка - 51%.

Растворитель - очищенный легкий лигроин.

Инструменты следует отмывать уайт-спиритом.

Запах - как у растворителей, быстро выветривается.

Время высыхания на отлип — 4-5 часов.

Время высыхания между слоями - 6-8 часов.

## **Инструкция по нанесению полиуретановый лак Petri Diamond Hard**

**Подготовка поверхности:** Покрываемую поверхность следует зачистить крупнозернистой наждачной бумагой для удаления пятен грязи, воска, масел и др.

Все неровности, отверстия, щели, сколы следует заделать готовой шпаклевкой по дереву Petri Wood Filler. Необходимо дать поверхности высохнуть, а затем отшлифовать шкуркой с максимально мелким зерном. Если вы предварительно нанесли морилку, то необходимо дать ей хорошо высохнуть (не менее 72 часов) при температуре 23°C.

**Нанесение:** Лак следует наносить чистой кистью (синтетической или полусинтетической), шпателем со специальным аппликатором, валиком со средним ворсом. Лак наносится ровными тонкими слоями. Пропущенные места необходимо зашкурить и заново покрыть лаком. Каждый слой следует слегка обработать мелкой шкуркой для хорошей адгезии. Перед нанесением лак необходимо довести до комнатной температуры и тщательно размешать до полного растворения осадка и в процессе нанесения следует периодически размешивать. Температурный диапазон нанесения – от 13°C до 32°C. Чем выше температура и ниже влажность, тем быстрее лак достигнет максимальной прочности.

Обязательным условием является нанесение первым слоем Petri Sanding Sealer (Лак для первичной обработки поверхности) или Petri Diamond Hard Gloss (высокоглянцевый полиуретановый лак).

**Меры предосторожности:** Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Следует закрывать банку после использования, избегать открытого огня и нагревания. Лак необходимо хранить в недоступных для детей местах.

**Гарантия:** Замене изготовителем подлежит только товар с дефектом при наличии документального подтверждения покупки. Ни при каких обстоятельствах изготовитель не несет ответственность за стоимость работ. Срок хранения – 10 лет с даты производства. Данный срок распространяется на закрытую и не имеющую внешних повреждений тару. Дату производства смотрите на крышке банки.

**Gloss – Глянцевый блеск, Semi-Gloss - полуглянцевый блеск, Satin – Шелковисто-полуматовый блеск, Matte - матовый блеск.**