



# ГЕРМЕТИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ NEOMID ТЕПЛЫЙ ДОМ WOOD PROFESSIONAL

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для заделки и долговременной герметизации (тепло-водо-воздухозащиты):

- деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью до 25%;
- межбревенных и межвенцовых стыков сруба (внутри и снаружи помещений);
- трещин в бревнах;
- торцевого спила бревен;
- обходов окон и дверей;
- примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам, а также стыков между брусом, деревянными панелями и т. п. в конструкциях домов.

Герметик имеет высокую адгезию к дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, ПВХ. Обладает высокой эластичностью (до 700%), устойчивостью к УФ излучению. Герметик устойчив к образованию плесени.

Надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и холода, хорошо сохраняет тепло. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

## Описание:

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Связываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными, очищенными от грязи, пыли, жировых отложений, старых отслаивающихся лакокрасочных и цементных покрытий.

При работе в зимнее время поверхности необходимо очистить от наледи и снега. Допускается нанесение герметика как на сухую, так и на увлажненную поверхность в случае жаркой погоды. Не допускается наличие на поверхности капельной влаги!

Перед нанесением герметика в межвенцовое пространство заложить уплотнительный шнур из вспененного полимерного материала или льна и закрепить его металлическими скобками (при герметизации мелких трещин шнур можно не закладывать).

#### **НАНЕСЕНИЕ:**

Герметик наносится на подготовленную поверхность непосредственно из картриджа, обеспечивая контакт герметика с древесиной только в двух точках (герметик как мембрана должен соединять две противоположные кромки, но не заполнять полностью весь шов и не доходить до зоны смыкания поверхностей). Рекомендуемый размер отверстия наконечника картриджа – 4 мм. После нанесения необходимо разгладить поверхность герметика и удалить излишки специальным шпателем. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При нанесении герметика пустоты и неплотный шов недопустимы.

Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. Для получения аккуратного шва рекомендуется защищать лицевые кромки конструкций липкой лентой. Работы с использованием герметика могут проводиться при температуре воздуха от +5 до +35°C включая температуру основания. Не допускается нанесение герметика во время дождя и снега. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуется выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток.

Время образования поверхностной пленки – 1 час (при +23°C и влажности 60%). Время отверждения 2 мм в сутки.

Не допускается разбавление герметика!

Прогнозируемый срок эксплуатации 25 лет и более.

#### **КОЛЕРОВКА:**

Возможно как колерование герметика водно-дисперсионными пастами, так и поверхностная окраска.

#### **РАСХОД:**

Расход рассчитывается индивидуально, зависит от ширины и глубины шва. Пример: 1 кг на 5 м длины при ширине и глубине шва 20х5мм.

**СОСТАВ:** сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

#### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

В плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Предохранять от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается до 7 циклов замораживания–размораживания при температуре до -180C без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Герметик пожаро– и взрывобезопасен. При работе использовать спецодежду, перчатки, очки. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Работы проводить в проветриваемом помещении. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТУ № 2316-016-76200405-2010

**ПАЛИТРА:**



## Технические характеристики :

**Использование**

внутри/снаружи

**Способы нанесения**

шпатель, шприц

**t нанесения**

от +5°C до +30°C

**Допустимая деформативность конструкции**

25%

**Относительное удлинение**

700%

**Прогнозируемый срок эксплуатации**

25 лет

**t хранения**

от +5°C до +30°C, допускается до 7 циклов замораживания–размораживания

**Гарантийный срок хранения**

12 месяцев

**Фасовка**

310мл., 600мл., 3кг, 15кг.