

Клей для дерева Titebond II Premium Wood Glue

Единственный однокомпонентный клей, удовлетворяющий самому жесткому стандарту ANSY TYPE II по влагостойкости

- Обеспечивает сильное начальное схватывание и малое время прессования
- Обеспечивает прочность клеевого шва более высокую, чем прочность самой древесины
- Не абразивен: не портит режущие инструменты при завершающей обработке
- Высокая устойчивость к действию тепла и растворителей
- Устойчив к акустическим колебаниям
- Удаляется влажной тканью до высыхания

Физические свойства

- **Основа:** полиалифатическая эмульсия с поперечными связями
- **Состояние:** вязкая жидкость
- **Цвет:** кремовый, после высыхания полупрозрачный кремовый
- **Сухой остаток:** 48%
- **Вязкость:** 4000 мПа*с
- **Кислотность pH:** 3
- **Точка воспламенения:** 100°C
- **Стойкость к замораживанию:** стабилен
- **Срок хранения:** 24 мес в заводской упаковке при 20°C
- **Класс влагостойкости:** D3

Указания по применению

- **Температура применения:** + 12°C
- **Температура эксплуатации:** -30...+50°C
- **Расход:** 180 г/м²
- **Рабочее время:** 10-20 мин в зависимости от условий. Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию
- **Чистка:** очищается водой до высыхания. После высыхания излишки удаляются механическим путем

Особенности

- Замораживание не меняет структуру клея, но приводит к его загустеванию
- После длительного хранения перед использованием для восстановления свойств клей тщательно перемешать
- Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и AFG-01 D3498 Американской Ассоциации производителей фанеры, DIN EN204 D3

Не рекомендуется

Использовать для подводных соединений

Меры предосторожности

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промывайте их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его и промойте кожу мыльной водой.
Храните клей в местах, недоступных детям!
Используйте только по прямому назначению.

Хранить и транспортировать при $t > 5^{\circ}\text{C}$.