



DALI ГИДРОСТОП

Пропитка гидрофобизирующая для минеральных поверхностей

Назначение:

- защита различных минеральных поверхностей (фасады, цоколи, элементы фундамента, тротуарная плитка, подвалы, полы, стены и пр.) от проникновения и воздействия влаги, появления и развития биопоражений, образования высолов
- повышение морозостойкости и усиление гидрофобизирующих свойств бетонных и цементных строительных смесей

Область применения:

Внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (кирпич, натуральный и искусственный камень, цемент, бетон, штукатурка и пр.), в т. ч. в условиях повышенной влажности и прямого контакта с водой

Технические данные:

Состав	смесь кремнийорганических соединений, антисептические добавки, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	рекомендуется только для особо слабо впитывающих оснований (на 1л состава 1,5л воды)
Разбавитель	вода
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	до насыщения поверхности
Расход в 1 слой	2 - 6 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения
Время высыхания (при t° +20±2°C)	• проявление водоотталкивающих свойств - через 12 часов • окончательный набор свойств покрытия – через 24 часа
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	не менее 15 лет
Цвет	бесцветный

Плотность, г/см ³	1,01
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	• при t° от +5° до +40°C • выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1 год в заполненной герметичной таре
Фасовка	5; 10 л

Свойства:

- надежно блокирует проникновение влаги по порам и капиллярам поверхности
- глубоко проникает в структуру поверхности (до 5мм)
- снижает водопоглощение поверхности в 7 раз
- повышает морозостойкость поверхности, предотвращает появление и развитие микротрещин
- повышает коррозионную стойкость оснований
- образует газо- и паропроницаемое покрытие
- не оставляет следов и разводов
- не изменяет внешний вид поверхности

Рекомендации по применению:

Перед применением взболтать.

Обработка минеральных поверхностей

- Состав наносить на сухую, чистую, неокрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком или распылителем методом «мокрый по мокрому» (каждый последующий слой наносить до высыхания предыдущего) до насыщения поверхности. Нанесение следующего слоя после высыхания предыдущего не допускается.

Подготовка строительных смесей

- Состав перемешать с водой затворения в количестве 1-4% от массы цемента (на 50кг цемента -0,5-2л состава).