

## Ваурамix Mineral

Фракция 0,7-1,2 мм.

Мраморная штукатурка с широкой палитрой ярких цветов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

### Характеристики Mineral

в зависимости от фракции: Крупная фрак. 1,2-1,5 мм - 3,0-3,5 кг/кв.м

Средняя фракция 0,7-1,2 мм - 2,5-3,0 кг/кв.м

Мелкая фракция 0,5-0,7 мм - 1,5-2,0 кг/кв.м

Инструменты: Шпатель

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра 25 кг

### Область применения

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий "мозаичной" фактуры, используемых для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.)

### Подготовка поверхности

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим грунтом Астар (или Астар Кварцевый). Грунт желательно предварительно подкolorовать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку Ваурамix Mineral (Минерал).

## Нанесение

Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала).

При нанесении придерживаться принципа "от угла до угла", т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч.

Идеальным считается нанесение Baugamix Mineral (Минерал) в один слой (толщиной в полторы-две крошки).

Рекомендуем цвета грунта Астар Кварцевый под Mineral - по вееру Monicolor NOVA

цвет MINERAL по каталогу	Цвет грунта Астар Кварцевый	цвет MINERAL по каталогу	Цвет грунта Астар Кварцевый	цвет MINERAL по каталогу	Цвет грунта Астар Кварцевый
002	не колер.В2	302	не колер.В2	802	не колер.В2
003	не колер.В2	304	G 015	806	F 030
008	не колер.В2	309	F 088	809	F 096
009	G 093	310	S 071	812	G 080
013	J 116	311	L 095	823	не колер.В2
014	N 096	313	G 130	833	не колер.В2
020	не колер.В2	314	не колер.В2	843	не колер.В2
021	не колер.В2	315	не колер.В2	901	V 124
022	не колер.В2	320	не колер.В2	903	F 156
023	не колер.В2	322	не колер.В2	904	H 070
024	не колер.В2	411	не колер.В2	944	F 096
025	не колер.В2	413	не колер.В2		
031	F 117	414	H 084		
032	F 088	415	J 045		
033	F 065	425	не колер.В2		
034	F 088	435	не колер.В2		

		440	не колер.В2		
		445	F 044		
		451	F 156		
		452	F 088		
		470	F 065		
		471	L 159		
		481	не колер.В2		
		491	не колер.В2		