

# WALL&CEILING OLSTA

## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

### ИНТЕРЬЕРНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Белоснежная, глубокоматовая акриловая краска, предназначенная для высококачественной окраски стен, потолков и архитектурных элементов интерьера.

- Равномерное гладкое раскатывание без брызг и подтеков
- Идеально гладкое покрытие

### КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

#### Область применения

Краска для стен и потолков предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Может применяться для окраски стен и потолков помещений в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридорах, игровых, буфетных, спальнях, музыкальных, гимнастических и спортивных залах, классных комнатах, кабинетах учителей и врачей, палатах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических кабинетах и т.п.).

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

#### Способ нанесения

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

## Характеристики

Связующее	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Расход (л/кв.м в один слой)	12-14 м <sup>2</sup> /л
Сухой остаток (масс. %)	44-46
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1,3-1,35

Температура нанесения	от +5 до +25°C
Время высыхания слоя	от 4 до 6 часов
Базы	A/C
Система колеровки	по каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA
Срок хранения	48 месяцев при t° от +5 до +25°C
Уход за окрашенной поверхностью	Через 30 дней устойчива к влажной уборке с бытовыми моющими средствами

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---