

# OLSTA STONEPLAST 1,5-2,0 ММ

## СИЛИКОНОВОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С "КАМЕШКОВОЙ" СТРУКТУРОЙ

Готовая к применению толстослойная штукатурка на основе силиконового связующего предназначена для отделки фасадов жилых и общественных зданий.

- Стойкая к воздействию УФ–излучения
- Атмосферостойкая
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Стойкая к возникновению грибка, плесени и водорослей
- Повышенная износостойкость
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Шелковистоматовая
- Стойкая к возникновению грибка, плесени и водорослей
- Повышенная износостойкость
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Шелковистоматовая

### Область применения

Толстослойная фактурная штукатурка на основе силиконового связующего идеально подходит в качестве декоративно-защитного покрытия для теплоизоляционных систем фасадов «мокрого» типа. Хорошо скрывает небольшие дефекты основания. Подходит для нанесения снаружи и внутри зданий и помещений на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer. Непосредственно перед нанесением декоративного покрытия необходимо обработать поверхность адгезионным грунтом «Adhesive primer», заколерованным в цвет штукатурки.

### Способ нанесения

Перед применением штукатурку тщательно перемешайте. Для нанесения используйте кельму из нержавеющей стали. Штукатурка наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Полное высыхание покрытия – от 48 до 72 часов в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после нанесения штукатурки.

## Характеристики:

Связующее: акриловое связующие с добавлением силиконовой смолы

Разбавитель: вода

Размер фракции: 1,5-2,0 мм

Расход по подготовленной загрунтованной поверхности (кг/м<sup>2</sup>) в один слой: 3,5-4,0

Плотность (кг/м<sup>3</sup>): 1,95-2,0

Температура нанесения: от +5 до +25°C

Время полного высыхания покрытия: 48 часов

Полный набор прочности покрытием : 28 дней

Цвет: белый

Система колеровки: по веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA

Срок хранения: 48 месяцев при t° от +5 до +25°C