

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ VGT

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня. Может использоваться в качестве промежуточного слоя, в том числе для полов.

- устойчив к действию ультрафиолета (светостойкость соответствует норме по ГОСТ Р 52020-2003);
- представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом;
- при полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку;
- по мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному;
- применяется для наружных и внутренних работ;
- содержит антисептические добавки;
- возможна тонировка в любой цвет;
- устойчив к УФ-излучению.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня, бумажных обоев и стеклообоев. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Выпускается двух видов: матовый и глянцевый.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, антисептические и модифицирующие добавки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта лакируемую поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать.

Расход:

Ориентировочный расход при нанесении кистью на дерево 100-160 г/м² первый слой, 100 г/м² второй слой. Для получения лучшего декоративного эффекта рекомендуется

двукратное или многократное нанесение с промежуточной сушкой 1 час.

Способ нанесения: Наносится сплошным слоем кистью, валиком, краскопультом, тампоном, наливом или окунанием.

Время высыхания: При нормальных условиях лак сохнет 60 минут, полное высыхание через 48 часов. Работы производить при нормальной влажности и температуре не ниже +7°C.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 40°C . Допускается замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: 2313-005-32998388-2011 с изм.1,2

WWW.FUKSI.RU
