

DECORPLAST OLSTA

СИЛИКОНОВОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ "КОРОЕД"

Готовая к применению толстослойная штукатурка на основе силиконового связующего предназначена для отделки фасадов жилых и общественных зданий.

- Стойкая к воздействию УФ–излучения
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Атмосферостойкая
- Стойкая к возникновению грибка, плесени и водорослей
- Создает грязеотталкивающее покрытие
- Шелковистоматовая

Область применения

Толстослойная фактурная штукатурка на основе силиконового связующего идеально подходит в качестве декоративно-защитного покрытия для теплоизоляционных систем фасадов «мокрого» типа. Хорошо скрывает небольшие дефекты основания. Подходит для нанесения снаружи и внутри зданий и помещений на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer. Непосредственно перед нанесением декоративного покрытия необходимо обработать поверхность адгезионным грунтом «Adhesive primer», заколерованным в цвет штукатурки.

Способ нанесения

Перед применением штукатурку тщательно перемешайте. Для нанесения используйте кельму из нержавеющей стали. Характерный борозчатый рисунок покрытия (горизонтальный, вертикальный или круговой) придается с помощью пластиковой кельмы. Штукатурка наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Полное высыхание покрытия – от 48 до 72 часов в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после нанесения штукатурки.

Характеристики

Связующее	акриловое связующие с добавлением силиконовой смолы
Разбавитель	вода
Размер фракции	1,2-2,0 мм
Расход по подготовленной	до 2,5-3

загрунтованной поверхности
(кг/м²) в один слой

Плотность (кг/м ³)	1,97-1,99
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Полный набор прочности покрытием	28 дней
Цвет	белый
Система колеровки	по веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA
Срок хранения	48 месяцев при t° от +5 до +25°C