Универсальный водостойкий клей 88-luxe

Свойства:

- обладает отличным качеством склеивания большинства материалов
- простотой и удобством применения
- образует эластичный, высокопрочный, влагостойкий клеевой шов клей морозостоек (не теряет свойства при отрицательных температурах)
- в состав клея не входит толуол и иные растворители наркотического действия
- длительная липкость нанесенного клеевого слоя, что позволяет работать на больших площадях
- выпускается полностью готовым к применению

Рекомендации по применению

Склеиваемые поверхности при необходимости зачистить, обезжирить и просушить.

Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности, выдержать, в зависимости от пористости склеиваемых материалов, от 1 минуты для пористых материалов и до 10 минут для плотных материалов (время выдержки должно обеспечить отсутствие «луж» клея), плотно сжать на несколько минут. При склеивании сильно впитывающих клей материалов (например, тканей) клей следует наносить дважды с интервалом не менее 5 минут.

Изделием пользоваться через 24 часа.

Прочность склеивания зависит от конкретных склеиваемых материалов и технологии склеивания.

Технические данные:

Состав	раствор синтетических каучуков, синтетических клеевых смол и модификаторов в смеси этилацетата и бензина-растворителя.
Методы нанесения	кисть, ролик
Разбавление	этилацетат, бензин-растворитель
Количество слоев	1-2
Время выдержки	1-10 минут
Время полного отверждения	24 часа.
Расход	зависит от метода нанесения и склеиваемых материалов
Цвет клеевого шва	от жёлтого до светло-коричневого цвета
Плотность	0,86±0,050 г/см³
Вязкость ВЗ-246	не менее 45 сек.
Очистка инструмента	этилацетат
Хранение и транспортировка	при температуре от -40С° до +40°С в заполненной герметичной таре. морозостойкий.
Срок годности	5 лет
Фасовка	0,9; 20 л