

OASIS KITCHEN&GALLERY

Тип Особо устойчивая к мытью и истиранию водно-дисперсионная интерьерная краска.

Область применения Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки.

Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных структурно-волоконными и стеклообоями поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, древесно-стружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебнопрофилактических учреждений).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности; 9-12 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности.
Сухой остаток	Ок. 50 %
Плотность	Ок. 1,2 - 1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более, чем на 5% по объему при нанесении кистью или валиком и 10% по объему при нанесении распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	1,5 часа, следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Блеск	Матовый
База	А и С
Колеровка	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония», «ТЕКС».
Стойкость к мытью	Краска образует матовое с шелковистым эффектом покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998\DIN EN 13 300).
Хранение и транспортировка Срок годности	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

OASIS KITCHEN&GALLERY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой MORaine STRONG.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

<http://fuksi.ru/>
