



Belinka Toplasur

Декоративное толстослойное высокоэффективное лазурное покрытие с натуральным воском, сохраняющее видимой натуральную структуру древесины, для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий и солнечных лучей, для наружных и внутренних работ.

- защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий;
- оставляет видимой структуру древесины и придаёт шелковый блеск поверхности;
- содержит алкидную смолу с повышенным содержанием натуральных масел, натуральный воск, неорганические пигменты и целевые добавки, что обеспечивает эластичность и водостойкость независимо от погодных условий;
- отличается простотой при использовании и обновлении;
- особенно рекомендуется для окон и дверей

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

17 готовых цветов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Древесину, подверженную климатическим воздействиям, перед нанесением покрытия Toplasur следует обязательно обработать грунтом-антисептиком Belinka Base, чтобы обеспечить защиту от биологических вредителей (насекомых, грибов синевы и грибов гниения). Если поверхность древесины прежде была покрыта масляной краской, её необходимо тщательно удалить.

* Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие Belinka Toplasur UV Plus.

Перед употреблением краску необходимо размешать не разбавляя. Наносится на сухую, чистую и отшлифованную поверхность древесины. Краска высыхает через 6-10 часов после нанесения. Заключительный слой рекомендуется наносить через 12 часов после предыдущего.

При обновлении лазурных покрытий поверхность древесины достаточно лишь слегка отшлифовать для удаления пыли и частичек предыдущей краски, и вновь покрыть лазурью.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Особенно рекомендуется для фасадов, окон и дверей

СОСТАВ: Алкидные смолы, специальные пигменты, защищающие от ультрафиолетового излучения, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (натуральная щетина), валик, краскопульт (Ø 4мм; вязкость: 40-100 сек; сопло: 1,2–1,4мм)

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ: 1л на 8-10 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 110 мл.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1 СЛОЙ: 18-20 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 2 СЛОЯ: 8-10 м.кв.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ : Бензин, растворитель, уайт-спирит

ВЫСЫХАНИЕ: 6-10 часов

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 12-24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: не ниже 0° C

ХРАНЕНИЕ: не выше 30° C

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 1л; 2,5л; 5л; 10л

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Шелковый блеск

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие Belinka Toplasur UV Plus.
